

DICOLORE ANTICORROSIVO® 3 EN 1 SEMIBRILLANTE

DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico anticorrosivo usado en superficies con oxidación leve evitando así el lijado, contiene anticorrosivo y da un hermoso acabado semibrillante. Se aplica sobre superficies metálicas con inmejorable adherencia y Resistencia a la corrosión. Prepara, protege y decora en un solo paso. Su formulación no contiene contaminantes como plomo y cromo.

USOS

Recomendado para imprimir, proteger de la corrosión y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores tales como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas, marcos, etc. Puede ser aplicado sobre superficies metálicas oxidadas, que por su diseño DICOLORE ANTICORROSIVO 3 EN 1 funciona como inhibidor de corrosión que brindando protección da un excelente acabado semibrillante, simplificando el proceso de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo 60°	10-15	%	I-048-11
Viscosidad	80-90	KU	I-048-02
Densidad	4.8 – 5.0	Kg / Gal	I-048-04
Secamiento al tacto	2 – 3	Horas	I-048-05
Secamiento al manejo	5-8	Horas	I-048-05
Contenido de VOC	300-350	g/L	ASTMD6886
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola		
Secamiento entre manos	4 – 6	Horas	

MODOS DE USO

Preparación de la superficie

Para su aplicación la superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo y/o pintura deteriorada. Remueva la pintura deteriorada y repare los defectos que puedan afectar el acabado.

Recuerde cuando se usa DICOLORE anticorrosivo 3 en 1 no requiere imprimir para promover la adherencia del esmalte, ni aplicar anticorrosivo, ni acabados posteriores

- En repintes sobre pinturas en buen estado lije la superficie pintada con papel de lija N° 220 antes de aplicar DICOLORE anticorrosivo 3 en 1.
- En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos aplique una mano de Wash Primer.

Par lograr un mejor acabado en superficies deterioradas, remueva la pintura en mal estado con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijás, cepillo y/o removedor de Pintura

En madera sin pintura aplique 1 mano de esmalte DICOLORE ANTICORROSIVO 3 EN 1 diluido en proporción de 1 galón de esmalte con 1/8 de Ajustador o thinner para cubrir los poros de la superficie y luego aplique las manos necesarias de DICOLORE ANTICORROSIVO 3 EN 1 para el acabado final deseado.

Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle el esmalte DICOLORE ANTICORROSIVO 3 EN 1 con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Diluya el producto según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE	
	DICOLORE ANTICORROSIVO 3 EN 1	Ajustador
Brocha o Rodillo	1 galón	Máx. 10%
Pistola convencional	1 galón	25% Aprox.

*RECORDAR: que el uso de solventes inadecuados o de mala calidad puede afectar el desempeño del producto.

Aplique 2 manos (capas) de DICOLORE ANTICORROSIVO 3 EN 1 para obtener un buen desempeño y acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable, Por lo general puede requerir manos adicionales. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir de 3 a 4 horas aproximadamente para aplicar la segunda mano (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Para la manipulación de la superficie pintada, deje secar mínimo 24 horas. Lave los equipos de aplicación con thinner o disolvente. Para almacenar envases mermados y evitar la formación de natas, agregue un poco de Ajustador o disolvente, no revuelva y tape bien el envase.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En metal

En superficies nuevas:15 - 18 m²/galón a 2 manos.

En repinte sobre color diferente:18 - 22 m²/galón a 2 manos.

En repinte sobre color igual o similar:22 - 25 m²/galón a 2 manos.

En madera

En superficies nuevas:10 - 12 m²/galón a 2 manos.

En repinte sobre color diferente:15 - 18 m²/galón a 2 manos.

En repinte sobre color igual o similar:18 - 22 m²/galón a 2 manos.

PRESENTACIONES

1/4 de galón

Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. El producto puede mostrar variaciones en el color debido a su naturaleza. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.



NIT: 901496644
DICOLORE S.A.S.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría comuníquese con DICOLORE al celular: 3042076488 Área de Servicio al Cliente.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera del nuestro control de DICOLORE.

